

STUDENÁ BALENÁ vědro



STUDENÁ ASFALTOVÁ SMĚS FRAKCE 0/8



OBLASTI POUŽITÍ

- Oprava výtluků, výmolů a překopů
- Oprava do 1m² a tloušťky 50 mm

VE ZKRATCE

Studená obalovaná směs pro opravu výtluků, založená na bázi ředěného asfaltu.

- ✓ Použitelná za každého počasí
- ✓ Cenově dostupná a výhodná
- ✓ Znovupoužitelné vědro
- ✓ Zpracování za studena



Vialit

VIALIT SOBĚSLAV spol. s.r.o.
Na Švadlačkách 478/II
392 01 Soběslav
www.vialit.cz \ info@vialit.cz

Tyto informace o produktu jsou obecné pokyny a nevztahují se na použití za nevhodných podmínek. Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodných výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Změny a chyby vyhrazeny. Obrázky jsou pouze pro ilustraci.

STUDENÁ BALENÁ vědro

STUDENÁ ASFALTOVÁ SMĚS FRAKCE 0/8

STUDENÁ BALENÁ je za studena zpracovatelná obalovaná směs, fungující na bázi ředěného asfaltu.



1

Vyčistit výtluk od všech nečistot a mastnoty.



2

Vysypat **STUDENOU BALENOU** do výtluku.



3

Rozprostřít směs a zarovnat cca 1cm nad okolní povrch.



4

Zhutnit pěchem nebo vibrační deskou.

PŘEDPOKLADY PRO POKLÁDKU

Povrch musí být zbaven nečistot, prachu a mastnoty.
Lze použít za jakéhokoliv počasí a teploty.

SPOTŘEBA

Při průměrné tloušťce výplně 1 cm je spotřeba na 1 m² cca 25kg směsi **STUDENÉ BALENÉ**.

ÚDAJE O PRODUKTU

Produkt	Kód produktu	Balení	Množství na paletě
STUDENÁ BALENÁ vědro	58902	25 kg	24 věder

i

Ihned po dokončení opravy lze po povrchu jezdit.

Veškeré použité nářadí lze čistit běžně dostupnými technickými čistícími prostředky.

STUDENÁ BALENÁ zůstává plastická po dobu 2-3 dnů, než vytvrdne.

Životnost balené ve vědrech je 12 měsíců. Po otevření vědra **NENÍ** nutné směs ihned zpracovat.



www.vialit.cz