

STUDENÁ OBALOVANÁ SMĚS DO 8 mm **POKYNY VÝROBCE**

Popis výrobku:

Jedná se o asfaltovou směs složenou ze speciálního asfaltového pojiva a kameniva umožňující zpracování i v zimních měsících. Neobsahuje žádné toxické ani ekologicky závadné látky. Směs je po otevření obalu určena k okamžitému zpracování za studena.

Oblasti použití:

Je určena pro opravy výtluků, výmolů, překopů v krytech vozovek, dopravních ploch malého **rozsahu max. do 1 m²**. Není vhodná k aplikaci do míst extrémně namáhaných pomalou a dobrzdňující dopravou a opravu ploch v rozsahu několika metrů čtverečních. Pro větší opravované plochy je nutno použít horkou asfaltovou směs. Minimální hloubka opravovaného místa musí být min. 40 mm. V případě nedodržení uvedené tloušťky může docházet k vydrolování směsi.

Maximální tloušťka opravy je 100 mm, kdy je třeba směs položit po vrstvách max. tloušťky 50 mm se zhutněním každé vrstvy zvlášť.

Pro delší životnost opravy je doporučeno ošetřit okraje opravovaného místa přípravkem Reaktiv Primer nebo asfaltovou emulzí. Následně je doporučeno ošetřit spáru asfaltovou zálivkou Refug 100 / 2K.

Při nedodržení pokynů výrobce nelze uplatnit záruku.

Vlastnosti:

Směs se zpracovává ručně nebo s použitím malé mechanizace. Opravená místa lze později překrýt jiným typem celoplošné úpravy (nátěr, mikrokoberec za studena, asfaltový beton apod.). Po zhutnění je směs mírně elastická. K úplnému vytvrdnutí směsi dojde během 2–3 dnů, dle klimatických podmínek.

Směs lze použít při teplotách -8 °C až +40 °C.

Pokyny pro použití:

- okraje musí být pravidelné a zarovnané
- povrch zbavit mechanických nečistot, prachu, vody a sněhu pomocí stlačeného vzduchu nebo koštěte
- povrch napenetrovat pomocí Reaktiv Primer nebo asfaltové emulze
- vysypat směs do výtluhu a pomocí hrábí rovnoměrně rozprostřít cca 2-3cm nad okolní povrch
- směs důkladně zhutnit (nedostatečné zhutnění směsi zkracuje životnost opravy) – (dop. vibrační deska o hmotnosti 60 kg)
- pro odstranění počáteční lepidlosti je vhodné provedenou opravu pohodit prachovou frakcí kameniva
- nářadí očistit běžně dostupnými technickými čistícími prostředky

Pokládku by měla provádět odborně způsobilá osoba!!!

Balení a skladování:

Směs je balená po 25 kg v pytlích nebo vědrech.

Volně ložená je k dispozici v libovolném množství.

V zimním období je doporučeno pro lepší zpracovatelnost skladovat v temperované místnosti.

Skladovatelnost v pytlích je 6 měsíců a ve vědrech 12 měsíců od data výroby.

Na směs nepoužívat k zahřátí plamen!!!