

VIACORE

REAKTIVNÍ ASFALTOVÁ SMĚS




OBLASTI POUŽITÍ

- Oprava výtluků, překopů a rýh
- Oprava podél obrubníků
- Asfaltování kolem šoupat, vpustí a poklopů
- Opravy malých ploch, příjezdových cest a parkovacích míst

VE ZKRATCE

Silniční vysprávková směs pro každou opravu.

- ✓ Plní požadavky normy pro asfaltový beton - EN 13108 - 1
- ✓ Pojízdný ihned po dokončení opravy
- ✓ Zpracování za studena
- ✓ Aktivuje se vodou



 **Vialit**

VIALIT SOBĚSLAV spol. s.r.o.
Na Švadlačkách 478/III
392 01 Soběslav
www.vialit.cz \ info@vialit.cz

Tyto informace o produktu jsou obecné pokyny a nevztahují se na použití za nevhodných podmínek. Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Změny a chyby vyhrazeny. Obrázky jsou pouze pro ilustraci.

VIACORE



REAKTIVNÍ ASFALTOVÁ SMĚS

VIACORE je první za studena zpracovatelná reaktivní směs plnící požadavky normy EN 13108 pro asfaltové směsi.



1

Pro optimální přilnavost je doporučeno nanést asfaltovou emulzi (není součástí dodávky).



2

Směs vysypat na opravované místo a prolít 2 objemovými % vody.



3

Rozprostřít směs a zarovnat cca 2 cm nad okolní povrch.



4

Směs důkladně ztuhnit pěchem nebo vibrační deskou.

PŘEDPOKLADY PRO POKLÁDKU

Povrch musí být zbaven nečistot, prachu a mastnoty. Lze použít i při teplotách těsně nad 0 °C.

SPOTŘEBA

Při průměrné tloušťce 1 cm je spotřeba na 1 m² cca 25 kg VIACORE.

ÚDAJE O PRODUKTU

Produkt	Kód produktu	Balení	Množství na paletě
VIACORE AC 5	608350	25 kg	32 věder
VIACORE AC 8	608351	25 kg	32 věder
VIACORE AC 11	608352	25 kg	32 věder
BIG BAG AC 5 / 8 / 11		500 kg	
BIG BAG AC 5 / 8 / 11		750 kg	
BIG BAG AC 5 / 8 / 11		1 000 kg	



Pro životnost opravy je rozhodující kvalita ztuhnutí. V závislosti na tloušťce pokládky a zrnitosti směsi se doporučuje pokládka ve vrstvách.

Veškeré použité nářadí lze čistit běžně dostupnými technickými čistícími prostředky.

Maximální tloušťka opravy v závislosti na zrnitosti směsi:

fr. 0 / 5 max tl. 35 mm
fr. 0 / 8 max tl. 40 mm
fr. 0 / 11 max tl. 50 mm

K produktu obdržíte prohlášení o vlastnostech.

VIALIT SOBĚSLAV spol. s.r.o.
Na Švadlačkách 478/II
392 01 Soběslav
www.vialit.cz | info@vialit.cz

Tyto informace o produktu jsou obecné pokyny a nevztahují se na použití za nevhodných podmínek. Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodných výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Změny a chyby vyhrazeny. Obrázky jsou pouze pro ilustraci.